⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭60 - 167318

Mint Cl.4 H 01 L 21/205

庁内整理番号 證別記号

砂公開 昭和60年(1985)8月30日

7739-5F 7738-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

光応用半導体製造装置 ❷発明の名称

> 爾 昭59-23249 の特

> > 該

願 昭59(1984)2月9日 田田

60発明者

伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社エル・エス・

アイ研究所内

@発 明

伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電模株式会社エル・エス・

アイ研究所内

砂発 明 者

伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社エル・エス・ アイ研究所内

弁理士 大岩 0代 理 人

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号 フラス・カース・カー

外2名

発明の名称

Sept. 178.

2. 特許請求の範囲

(1) 透明体によつて反われた光入射窓を有し、 との光入射窓を通して外部から入射される光のエ ネルギーを利用して内邸で被加工半導体ウェーハ に気相化学反応を施すようにした反応セルを備え たものにおいて、上記反応セルをいずれも光入射 窓と、この光入射窓の内面の荷浄化手段とを有す る複数個の反応室に分割し、これらの反応室の内 の第1の反応室において上記被加工半導体ウェー へに上記気相化学反応を施し、上記第1の反応室 の光入射窓に反応生成物が附着して光透過度が低 下すれば、上記被加工半導体ウェーハを第2の反 応量に移して上記気相化学反応を引続いて施すと ともに上記第1の反応室では上記清浄化手段で当 数反応室の光入射窓の内面を清浄化できるように したことを特徴とする光応用半導体製造装置。

光入射窓の内面の精浄化手段として当該反

応室内でガスブラズマを発生させる装置を偏えた ことを特徴とする特許額求の範囲第1項配収の光 店用半導体装置。

- (3) 反応室相互間の被加工半導体ウェーハの移 動を自動化したことを特徴とする特許請求の範囲 第1項または第2項配数の光応用半導体製造装置。
- 光のエネルギーを利用した気相化学反応が 光応用化学的気相堆積反応であることを特徴とす る特許請求の範囲第1項ないし第3項のい**ずれか** に記載の光応用半導体製造装置。
- 3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

との 発明は、光応用半導体製造装置の改良に関 するものである。

〔従来技術〕

以下、レーザ光や紫外線などの光のエネルギー を用いる光応用CVD(Chemical Vapour Deposition : 化学的気相堆段)装置を例にとつて説明を行う。 CVDは半導体集段回路装置を製造する際、MOS 裏子の多結晶シリコン暦 。層間絶録膜 。 パシベー

特員昭60-167318 (2)

第1図かよび第2図はそれぞれ従来の反応管形 かよび反応セル形の光応用CVD装置を示す模式的 断面図である。第1図かよび第2図にかいて、(1) は紫外(UV)線を放射する化学反応用ランプ、(2)は 光を透過する材料で作られた反応管、(3)は被加工 ウェーへ。(4)は被加工ウェーへ(3)が載度されるサ セブタ、(5)はウェーへ補助加熱用赤外(IR) 級ランプ、(6)は反応セル本体、(7)は光透過材からなる光入射窓、(8)は反応ガス導入口、(9)は反応ガス排出口である。反応ガスは反応ガス導入口(8)から矢印I のように導入され、反応ガス排出口(9)から矢印ののように排出される。

しかしながら、上述のような従来の接近では、 反応によって生成した固形物が、反応管(2)の管壁。 反応セルの光入射窓切に付着して、光の透過を妨け、反応改進行しにくくなってウェーへへの堆積 シニバ等値ととうにもかした。これに、中で入る いやれたサニーへに必要さかはかわれることがも

[発明の概要]

との発明は以上のような点に鑑みてなされたもので、反応セル内に少なくとも2つの反応室を設け、各反応室の光入射窓に付着した反応生成固形物を容易に除去できるようにするとともに上記両反応室を交互に使用し、使用していない方の反応室の光入射窓を清浄化することによつて作業効率

のよい先応用半導体製造技匠を提供するものであ ス_ー

(発明の実施例)

第3四はとの発明の一実施例の構成を示す模式的断面図で、反応セル本体(6)の内部は仕切弁(6)によって第1の反応室(11a)と第2の反応室(11b)とに分離され、第1の反応室(11a)には光入射窓(7a)、反応ガス導入口(8a)、反応ガス排出口(9a)が設けられ、第2の反応室(11b)には光入射窓(7b)、反応ガス導入口(8b)、反応ガス排出口(9a)が設けられており、各反応室の動作は第2図の従来例と同一である。(12a) および第2の反応室(11b) 内に設けられプラズマを発生させるための電気である。

まず、被加工ウェーハ(3)を第1の反応室(11a) に収容し、反応ガス導入口(8a)からモノシラン(81H4)ガスを導入し、光入射窓(7a)を通して破极 矢印 UV で示すように紫外光を照射し、技加工ウェ ーハ(3)の上にシリコン(81)を堆積させる。約10 分間程度で光入射窓(7a)にも81 が堆積し光透過度 が低下し、反応が起りにくくなると、仕切弁叫を 開いて被加工ウエーハ(3)を第2の反応室 (11b) へ 移し、仕切弁01を閉じた後、第1の反応室(11a) におけると同様にして、彼加工ウェーハ(3)上への Siの堆積をつづける。そして、この時、第1の 反応室(lla)へのSiff。ガスの供給を止め、四フ ツ化炭素 (CF4) ガスを導入し、唯極 (12a) 間に高 超波電圧を印加してブラズマを発生させ光入射窓 (7a)に堆積付割した Si をプラズマエッチングによ つて除去する。この除去は約10秒で完了する。 次に、第2の反応室(11b)内での反応速度が低下 すれば、上述と同じ要領で被加工ウェーハ(3)を第 1の反応室(11a)へ移して、Siの堆板を継続させ、 第2の反応室 (11b) の光入射窓 (7b)に 堆核付 沿し たSiを除去する。以降とれを繰返して所望の臥岸 になるまで被加工ウェーハ(3)に Siを堆積させるo とのようにして、常時消費な光入射窓を通して光 を照射して、ほぼ連続的に効率的なSiの堆板が・ 可能である。

上例では Si の気相堆 of の場合を説明したが、他

特問昭60-167318 (3)

の物質、例えば窒化シリコン(81.384)、二酸化シリコン(8102)などであつてもよく、また、光応用OVD按照のみたらず、光を応用した気相エンテング接受、気相ドーピング接受など、光応用半導体接置一般にこの発明は適用できる。更に反応室相互間のウェーへの移動は自動化することができる。

〔発明の効果〕

以上説明したように、との発明になる光応用半され製造を設では反応セルをいずれる光入射窓の内面の清浄化手段とを有する複数の反応室に分割し、第1の反応室で被加工半球体ウェーへに光応用気相化学反応を結し、光射窓の光透過度が低下すれば、被加工半球体クェーへを第2の反応室に移して光応用気相化学反応を対して応車ができるようにしたので、医めて効率のよい操作が可能である。


4. 図面の簡単な説明


第1図かよび第2図はそれぞれ従来の反応管形 かよび反応セル形の光応用CVD装置の解皮を示す 模式的断面図、第3図はとの発明の一実施例の構成を示す模式的断面図である。


図において、(3) は 枝加工半導体 ウェーハ、(6) は 反応セル本体、(7a),(7b) は光入射窓、00 は仕切 弁、(11a),(11b) は反応室、(12a),(12b) はブラ ズマ発生用電低である。

なか、図中同一符号は同一さたは相当 邸分を示す

代理人 大岩坳 雄







手 続 裕 正 也(自発) 59 7 19 昭和 年 月 日 (22)

特許庁長官段

1. 事件の表示 特額昭 59-023249号

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人住所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号名称 (601)三菱電機株式会社 代表者 片 山 仁 八 郎

4.代 理 人

住 所い: ・:東京都千代田区丸の内立丁目2番3号 三菱電機株式会社内

氏名 (7375) 弁理士 大 岩 增 雄 (建路元 03(213) 2421 (3735)



方式 個

第周昭60-167318 (4) ^

補正の対象明細型の発明の評細を説明の課

5. 荷正の内容 明知費をつぎのとおり打正する。

Thurs Jave 20 James 20			
	59	77 F: F.	1: 1. 1.
3 ,	20	サセブタ	サセブタ
٤	9~10	ಪ ್	防ぎ
5	10	反応ガス排出口(9a)	反応ガス排出口(96)
	. :		•
			:
			i
			Ì
i			
	ļ		
;			
İ	l		
ļ	j		